



Bâtir et Embellir

## Conseils de mise en œuvre et recommandations

*La pierre moulée, plus communément appelée pierre reconstituée, est réalisée à partir d'un béton haute performance à base de quartz qui lui confère résistance, ingéivité et luminosité. Comme tout produit béton, elle est par définition anti-glissante.*

Les conseils de pose sont disponibles sur notre site [www.ppl.fr](http://www.ppl.fr) et nos documentations

- › S'assurer de l'aspect des produits avant la mise en œuvre ; la perception de l'aspect des produits peut être altérée par temps humide, s'en assurer par temps sec
- › Si le produit ne semble pas correspondre à vos attentes, veuillez prévenir votre revendeur-conseil avant de procéder à sa mise en œuvre
- › Mélanger les produits issus de différentes palettes pour éviter ou atténuer les effets de dénuançage inévitables entre les différents lots ou dus à la variation naturelle de couleur des agrégats
- › Efflorescences : ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment se manifestant par l'apparition d'un voile blanchâtre à la surface des produits. Ni systématiques ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et ne compromettent en rien la qualité du produit et s'atténuent avec le temps.
- › Tolérances dimensionnelles admises : longueur-largeur +/-5mm ; épaisseur +/-3mm
- › Pose : ménager une pente minimum de 2 % pour éviter la stagnation d'eau. La pose des produits moulés s'effectue avec un joint de finition en pose scellé ou collée, à l'aide d'un mortier-colle extérieur blanc; nous recommandons toutefois la pose collée car la pose scellée accentue considérablement les risques d'efflorescences liés au support de pose
- › Traitement sur produits colorés : pour préserver l'aspect initial de l'ouvrage, nous préconisons un traitement après pose de type hydrofuge ou oléofuge; pour les produits de couleur sombre (anthracite, ton bois ...), un traitement minéralisant est obligatoire. Dans tous les cas, faire un essai sur un endroit peu visible.
- › L'entretien courant se fera à l'aide d'un jet basse pression + brossage; l'usage de nettoyeur haute pression et produits à base d'acide chlorhydrique est à proscrire

**Règles de l'art :** *Les recommandations de pose ci-dessus ne dispensent pas le poseur de connaître et respecter les règles de l'art. Se référer au DTU 52.1 (revêtement de sols scellés)*

**Réclamation :** La mise en œuvre même partielle du produit vaut acceptation ; aucune réclamation pour des défauts d'aspect visibles ne sera prise en compte si les produits incriminés ont été même partiellement mis en œuvre. Notre garantie se borne au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute considération et indemnité de dépose et pose.