

# FICHE TECHNIQUE

## DALLES DE JARDIN

### DALLE P40 TON PIERRE 40X40

Ces dalles sont fabriquées à partir de deux bétons alliant résistance et esthétique.

Le béton de masse réalisé à partir d'agrégats standards permet d'atteindre des performances mécaniques adaptées à la pose sur sable.

Le béton de parement est réalisé avec des agrégats plus nobles aux caractéristiques d'aspect sélectionnées.

#### COMPOSITION

Béton de masse	Béton de parement	 ED06478
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ciment CEM I 52,5 N</li><li>• Sable 0/4 roulé silencieux</li><li>• Gravier 2/6 concassé amphibolite</li><li>• Adjuvant défloculant et réducteur d'eau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ciment CEM I 52,5 N</li><li>• Sable 0/2 roulé siliceux</li><li>• Sable 1/3, 15 concassé siliceux</li><li>• Pigments minéraux colorés</li></ul>	

#### FABRICATION

Dalle vibro-compressée à démoulage immédiat.

#### CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Format : 400x400 ±2mm avec chanfrein de 0,5 à 45° - Epaisseur : 40 ±3mm - Poids : 90Kg/m<sup>2</sup>

Coefficient d'absorption d'eau du produit : ≤ 6%

Classe de résistance S4 à 14 jours : Charge de rupture ≥ 4,5kN et résistance à la flexion > 3,5Mpa

#### CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

**Nuançage** : Les dalles sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des dalles d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des dalles provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec. Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

**Efflorescence** : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles. Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part.

#### CONDITIONNEMENT

Type de palette : perdue 80x80 simple entrée manipulable par transpalette

68 dalles/palette – 10,88 m<sup>2</sup>/palette – Poids palette : 1000Kg

Protection des dalles par housse thermo-rétractée et baguettes polypropylène entre pièces.

Identification et traçabilité par étiquette collée sur housse.